BIJLARD CONTACT KIT®

DESCRIPTION
Une colle contact universelle liquide, sans hydrocarbures aromatiques sur base de caoutchouc néoprène.
- Fixe directement
- Universel
- Facile à étaler
- Résistant à l'humidité
- Résiste à la chaleur jusqu'à +70°C.
- Sans hydrocarbures aromatiques

DOMAINE D'APPLICATION
1. Coller la plaque de plastique dure (HPL ; comme le Formica, le Duropal), le contreplaqué affiné, le panneau de fibres de bois et le triplex, les uns sur les autres et sur des supports en bois, en multiplex, en aggloméré et MDF.
2. Coller le cuir, le caoutchouc et les matériaux en mousse flexibles les uns sur les autres et sur du bois, du béton, de la pierre et du métal.
3. Coller le revêtement de sol sur les escaliers, les nez de marches et les bords en plastique.

Convient particulièrement pour coller des matériaux qui doivent être fixés directement et sur lesquels il n'est pas possible d'utiliser de serres ou une presse, comme par exemple les matériaux sous tension, les ouvrages courbés ou les objets qui doivent immédiatement pouvoir être chargés et traités (par exemple les fabrications industrielles). Ne convient pas pour la mousse de polystyrène.
Pour les connections sous tension et des températures supérieures à +70°C nous vous avisons d'utiliser le Bijlard Colle de pulvération.

TRAITEMENT
Préparation du support: Les parties à coller doivent être bien propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière.
Les pièces doivent s'accorder bien. Il convient de dégraisser et de dérouiller.
Préparation de la colle: Si nécessaire, mélangez un peu la colle avant utilisation.
Outils nécessaires : Un peigne à colle de dents fines (1 mm), un pinceau ou un appareil à coller professionnel pour le traitement de grandes surfaces. Utilisez un rouleau de pression ou une presse pour comprimer l'assemblage. Rincez bien les outils immédiatement après utilisation avec le Bijlard Verdunner ou `Bijlard Citronel`.

Conditions de traitement : N'utilisez pas le produit à une température inférieure à +10°C ou un humidité relative de l'air supérieure à 65%. Comme la formation de condensation peut faire échouer totalement l'opération de collage, vous devez veiller à ce que tous les matériaux et l'espace de travail aient une température égale. Pendant le séchage, ne placez jamais les matériaux recouverts de Bijlard Contact Kit dans un courant d'air ni dans un espace qui contient de la vapeur ou de la poussière.
Temps ouvert: 10 – 40 minutes.
Consommation : 2 - 2,5 m²/L, application sur deux surfaces, dépendant de la nature des matériaux.
Mode d'emploi : Appliquez la colle également sur les deux pièces et laissez sécher pendant 10 – 25 minutes avant de les joindre. Si la couche de colle adhère encore un peu (gluant) et qu'il n'y a plus de fils quand on appuie le doigt dessus, placez les matériaux directement à l'endroit approprié.

Bijlard International - P.O. Box 398, 2700 AJ Zoetermeer - Platinastraat 141, 2718 SR Zoetermeer - The Netherlands - Phone: +31 (0)79 343 75 38 - Fax: +31 (0)79 343 75 39 - info@bijlard.com - www.bijlard.com & www.ankenveld.org
ING bank: 068.60.31.156 - IBAN nr: NL65INGB0686031156 - SWIFT: INGBNL 2A - BTW nr: NL804836024 B.01 - EORI: NL804836024 - KvK 's Gravenhage: 27124597

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Attention: après l'application il n'est plus possible de déplacer les matériaux! Un bon positionnement des matériaux peut être obtenu en plaçant un nombre de fines lattes entre les éléments. Enlevez ensuite les lattes en commençant par le milieu et appliquez les matériaux en partant du centre en allant vers les côtés. Évitez l'inclusion de bulles d'air! Après l'application comprimez les matériaux aussi fortement que possible avec un rouleau de pression. Appuyer seulement avec les mains est absolument insuffisant. Il est aussi possible de comprimer courtement en utilisant une presse, si la pression s'effectue également sur l'ensemble de la surface et est suffisamment élevée (il est absolument insuffisant d'utiliser des serres qui ne pressent que sur les côtés).
Puissance de pression: 0,5 - 5 kg/cm².
Temps de pression (20°C): court. La puissance de pression est plus importante que le temps de pression.

CARACTERISTIQUES

Résistance à l'humidité	: bonne.
Résistance aux températures	: -15°C à +70°C.
Possibilité de diluer	: ne peut en aucun cas être dilué.
Résistance au gel	: bonne.
Résistance aux produits chimiques	: résistant aux substances huileuses, basiques et acides.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de colle	: colle de contact
Base	: caoutchouc polychloroprène
Couleur	: jaune
Teneur en éléments solides	: env. 24,5
Densité	: 860 kg/m³
Viscosité	: 3,5 Pa.s. et +20°C.
Point d'éclair	: K1, (<21°C).

DURÉE DE STOCKAGE
Le Bijlard Contact Kit peut être utilisé pendant au maximum 24 mois après sa production, pour autant qu'il soit stocké dans un emballage bien fermé, dans un endroit frais et de préférence à l'abris du gel. Si par grand froid la colle a quelque peu gelé, ramenez-la à son épaisseur normale en la chauffant pendant quelques heures à une température d'environ +20°C. Toujours à utiliser dans l'ordre de réception (principe PEPS).

TACHES DE COLLE
taches de colle peuvent être enlevés avec Bijlard Verdunner ou Citronel

EMBALLAGE
1L, 5L, 10L, 25L, 200L 1000L.

Nos recommandations pour les applications sont basées sur des recherches approfondies. En raison de la grande variété de matériaux et les circonstances de collage, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part pour les résultats obtenus et / ou tout dommage provenant de l'utilisation du produit. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Bijlard International - P.O. Box 398, 2700 AJ Zoetermeer - Platinastraat 141, 2718 SR Zoetermeer - The Netherlands - Phone: +31 (0)79 343 75 38 - Fax: +31 (0)79 343 75 39 - info@bijlard.com - www.bijlard.com & www.ankerweld.org
ING bank: 068.60.31.156 - IBAN nr: NL65INGB0686031156 - SWIFT: INGBNL 2A - BTW nr: NL804836024 B.01 - EORI: NL804836024 - KvK 's Gravenhage: 27124597

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES